

## پایش شاخص‌های فیزیکی ریختی سواحل جنوب غرب استان خوزستان به‌منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر بهبود خصوصیات رسوبات ساحلی علی مقومی<sup>۱</sup>، مرتضی بختیاری<sup>۲\*</sup>، مجید حیدری<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup> دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه‌های دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر  
<sup>۲</sup> نویسنده مسئول، استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر  
<sup>۳</sup> کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، پژوهشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی، خرمشهر

mr.alimaghomi@gmail.com

mortezaabkhtari@yahoo.com

heidari.majid006@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۹۷/۸/۲۶

تاریخ دریافت: ۹۷/۷/۷

### چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه شاخص‌های فیزیکی‌شیمیایی، کانی‌شناسی، ریخت‌شناسی و دانه‌بندی به‌عنوان پارامترهای مؤثر در شاخص‌های مکانیکال-عمرانی در سواحل جنوب غرب خوزستان به‌ویژه منطقه آزاد اروند پرداخته است. بدین منظور در مجموع ۲۰ نمونه از رسوبات سه منطقه خرمشهر، آبادان (جوئیده) و ماهشهر برداشت و افزون بر تعیین شاخص‌های فیزیکی‌شیمیایی مانند EC و PH، با روش‌های پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و دانه‌بندی لیزری (LPSA) مورد آنالیز قرار گرفتند. EC نمونه‌های مورد مطالعه در محدوده ۵/۱۵-۳۱/۸ قرار می‌گیرد که کمترین میزان EC متعلق به خرمشهر و بیشترین میزان نیز به رسوبات برداشتی از سواحل آبادان تعلق دارد. با توجه به رابطه معکوس EC با افزایش خوردگی سازه‌های بتنی، بنابراین در تثبیت رسوبات ساحلی آبادان با روش‌های حاوی ترکیبات سیمانی، باید از سیمان ضدسولفات بهره گرفت. بر اساس داده‌های XRD نیز کانی‌های کلسیت و گاهی دولومیت پراکنش بسیار بالایی در سواحل مورد مطالعه داشته که حضور این ترکیبات کرناتنه نیز لزوم بهره‌گیری از روش‌های تثبیت آهک پایه مانند سیمان-آهک، سیمان-آهک-سیلیس را نشان می‌دهد. همچنین وجود کانی‌های تبخیری مانند هالیت و ژرینس لزوم استفاده از روش‌های تثبیت ضد خوردگی را افزایش می‌دهد. بر اساس داده‌های SEM، ریخت‌شناسی کروی، شکل غالب بر سواحل مورد مطالعه را شامل می‌شود که در کنار میکرومورفولوژی صفحه‌ای ناشی از وفور کانی‌های کلسیت، جورشدگی مناسبی را در عمل تثبیت سواحل ایجاد می‌نماید. بررسی میانگین %Q10-Q50-Q90 در رسوبات نشان‌دهنده دانه‌بندی غالب در بازه ۱ تا ۲۱ میکرومتر است. غالب بودن ترکیبات ریزدانه مبنی بر فراوانی بالای ذرات سیلت و رس در رسوبات ساحلی در مناطق مورد مطالعه نشان می‌دهد که به کارگیری مواد با دانه‌بندی بزرگ‌تر نیز می‌تواند در افزایش باربری سواحل مؤثر باشد.

واژه‌های کلیدی: شاخص‌های فیزیکی‌شیمیایی، کانی‌شناسی، ریخت‌شناسی، روش پراش پرتو ایکس.


## ۱. مقدمه

استفاده از روش تثبیت برای بهسازی خاک و رسوبات در پروژه‌های عمرانی سابقه‌ای نزدیک به ۱۰۰ سال دارد. این روش در بیشتر موارد در پروژه‌های عمرانی به منظور اصلاح خاک و رسوب نرم و کم مقاومت، بهبود مشخصات فنی، ایجاد لایه‌های اساس و زیر اساس با قابلیت باربری زیاد، بازسازی روسازی‌های فرسوده با استفاده از مصالح موجود و کاهش گردوخاک یا رطوبت مورد استفاده قرار گرفته است [۱ و ۲]. بنابراین عملیات تثبیت به اصلاح و بهبود خواص فیزیکی و مهندسی رسوب یا خاک برای تأمین یک رشته اهداف از پیش تعیین شده اطلاق می‌شود [۳]. تثبیت خاک‌ها به روش‌های گوناگونی مانند مکانیکی، شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیک (رویاندن گیاه) و... امکان‌پذیر است [۴]. انتخاب نوع ماده تثبیت کننده به عوامل زیادی از قبیل جنس خاک و رسوبات ساحلی، شرایط جوی منطقه، میزان آمدوشد، هدف از انجام تثبیت خاک و هزینه عملیات بستگی دارد. با توجه به این موارد، انجام آزمایش‌ها و بررسی‌های دقیق رسوبات و خاک منطقه مورد نظر ضروری است. در بسیاری از موارد انتخاب نادرست روش تثبیت نتایج نامناسب و افزایش هزینه‌های بلندمدت عمرانی را در بر داشته است [۳]. در حقیقت مفهوم خاک مسلح در اضافه نمودن عناصر مقاوم به رسوب و خاک برای بهبود خواص مکانیکی آن خلاصه می‌شود. البته این عناصر برای بالا بردن باربری خاک و رسوب لازم است خود از مقاومت کششی بسیار بالا، کرنش کم و دوام زیاد در محیط خاک برخوردار باشند. در نهایت، هدف از افزودن این عناصر، ایجاد خاکی چسبنده و دارای دانه‌های پیوسته است که بتواند با قرار گرفتن در زیر سازه، مقاومت باربری کل آن را افزایش دهد [۵]. برای عملیات تثبیت از مواد تثبیت کننده مختلفی مانند سیمان، آهک، قیر و کلروکلسیم استفاده می‌شود [۶-۱۰]. امروزه برای تثبیت خاک و رسوبات، افزودن بر تثبیت کننده‌های سنتی، از تثبیت کننده‌هایی در ابعاد نانو نیز استفاده می‌شود. با استفاده از فناوری نانو مانند مواد نانو پلیمر نیز می‌توان ویژگی‌های مهندسی این نوع خاک را تغییر داد؛ زیرا ماده نانو پلیمر باعث کاهش قدرت جذب آب در خاک رس دار می‌شود [۱۱]. رزین، پلیمرها و نانو پلیمرها نیز موجب بهسازی خواص خاک‌ها و سواحل رسی-سیلتی می‌شود که با عنوان

روش‌های شیمیایی غیرمعارف شناخته می‌شوند [۱۲]. در همین راستا برخی مطالعات انجام شده، نشان داد که مسلح سازی خاک با دو نوع الیاف مصنوعی به خاک در افزایش شیب هیدرولیکی بحرانی و مقاومت در مقابل رگاب و کاهش سرعت نشست مؤثر است [۱۳]. در نهایت، هدف از افزودن این افزودنی‌ها به رسوبات یا خاک یک منطقه، حصول اساس مناسب و چسبنده و دارای دانه‌های پیوسته است که بتواند با قرار گرفتن سازه روی آن، مقاومت باربری خوب و مناسبی داشته باشد [۴]. در این راستا، با توجه به گسترش روزافزون بندرها، اسکله‌ها، شهرهای ساحلی و اهمیت بسیار زیاد مسائل اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... در سواحل رودخانه‌های متصل به آب‌های آزاد و دریاها و به تبع اجرای سازه‌ها و پروژه‌های ساحلی و همچنین پیشروی آب در سواحل آب‌های مرزی به داخل کشور و محافظت از سواحل به نظر می‌رسد که تثبیت این سواحل با مواد افزودنی (با توجه به صرف هزینه و زمان کمتر) نسبت تعویض خاک (با توجه به صرف هزینه و زمان زیاد) و آسیب نرساندن به محیط زیست در روش تثبیت نسبت به تعویض خاک از اهمیت ویژه و بسیار زیادی برخوردار است. در این میان، بررسی کیفیت مکانیک-عمرانی سواحل منطقه آزاد اروند نیز با توجه به گسترش روزافزون بندرها، اسکله‌ها و سازه‌های ساحلی، ساحل سازی و لزوم گسترش سازه‌های عمرانی با کاربری مختلف در سواحل رودخانه اروند متصل به آب‌های آزاد، بسیار مهم است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، پایش شاخص‌های فیزیکوشیمیایی، کانی‌شناسی، ریخت‌شناسی و دانه‌بندی سواحل منطقه آزاد اروند و مقایسه نتایج حاصل با رسوبات ساحلی ماهشهر است.

## ۲. مواد و روش‌ها

استان خوزستان با وسعتی معادل ۶۳۶۳۳/۶ کیلومتر مربع بین ۴۷ درجه و ۳۸ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۳۲ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ و ۲۹ درجه و ۵۷ دقیقه تا ۳۳ درجه عرض شمالی از خط استوا در جنوب غربی ایران واقع شده است. از دیدگاه زمین‌شناختی و رسوب‌شناسی نیز منطقه مورد مطالعه در زمره نهشته‌های جوان کواترنر شامل رسوبات مخروط افکنه‌ای، آبرفتی و بادرفتی است (شکل ۱).



شکل ۱. (الف) نمایی کلی از استان خوزستان و شهرهای ساحلی مورد مطالعه؛ (ب) محل نمونه‌برداری از رسوبات سواحل آبادان، خرمشهر و ماهشهر

پس از تکمیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز، در مرحله دوم، پژوهش وارد فصل تازه‌ای مشتمل بر انجام پایش‌های میدانی برای انجام نمونه‌برداری در محدوده آبادان-خرمشهر-ماهشهر شد. نکته مهم در این باب اینکه، در انجام نمونه‌برداری بدین مهم توجه شد که بانک نمونه کاملی برای

نهشته‌های حوضه نئوژن گروه فارس که سازندهای اولیه رسوبات ساحلی جنوب غرب خوزستان را تشکیل می‌دهند، شامل سازندهای بیشتر تبخیری گچساران، میشان، آغاچاری، لهری و بختیاری هستند [۱۴].

براین، برای شناسایی ویژگی‌های ظاهری و ریخت‌شناسی ترکیبات مختلف به منظور تعیین کانی‌های غالب نیز از روش میکروسکوپ الکترونی روبشی<sup>۲</sup> استفاده شد [۱۵]. میکروسکوپ الکترونی روبشی ابزار مفیدی در رابطه با درک ویژگی‌های طبیعی مواد و متعاقب آن تعیین شکل، اندازه و ریخت‌شناسی ترکیبات کانیایی گوناگون، محسوب می‌شود [۱۶ و ۱۷]. بدین منظور ۱۰ نمونه رسوب از سه منطقه مورد مطالعه در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز با میکروسکوپ الکترونی روبشی لئو (مدل VP۱۴۵۵) مورد آنالیز قرار گرفتند. همچنین ۱۰ نمونه رسوب برداشتی نیز با دستگاه دانه‌بندی لیزری<sup>۳</sup> در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز، مورد آنالیز دانه‌بندی قرار گرفتند. در نهایت همه نمونه‌های گردآوری شده، از منظر EC و PH آزمایش شد.

انجام مطالعات مختلفی مانند بررسی‌های زمین‌شیمی، کانی‌شناسی، ریخت‌شناسی و... تهیه شد. در نهایت تعداد ۲۰ نمونه برای بررسی شاخص‌های فیزیکوشیمیایی و سایر شاخص‌ها، از رسوبات ساحلی سه منطقه خرمشهر، آبادان و ماهشهر برداشت شد. به منظور مقایسه کامل و صحیح شاخص‌های مختلف مدنظر در رسوبات ساحلی مورد پایش، نمونه‌برداری از اعماق مختلف صورت پذیرفت (جدول ۱). در این راستا نمونه‌ها از دو عمق ۳۰ و ۶۰ سانتی‌متری از سواحل گردآوری شد. در ادامه و پس از آماده‌سازی نمونه‌ها و به منظور بررسی‌های آزمایشگاهی در مجموع ۴۰ آنالیز مختلف انجام گرفت. از این رو در مطالعه‌ی فعلی تعداد ۱۰ نمونه رسوب برای آزمایش پراش پرتو ایکس<sup>۱</sup> به آزمایشگاه مرکزی شرکت کانساران بینالود ارسال شد و با استفاده از دستگاه فیلیپس مدل ۳۰۴۰ مورد آزمایش قرار گرفتند. علاوه

جدول ۱. مشخصات نمونه‌های رسوب گردآوری شده از سواحل خرمشهر، آبادان و ماهشهر


(موقعیت نمونه‌ها در قالب سیستم مختصات جغرافیایی است)

علامت اختصاری نمونه	علامت اختصاری گمانه	مختصات گمانه		محل نمونه‌برداری	
		عرض (شمالی)	طول (شرقی)		
MH	1-30	MH-1	۳۰۴۶۰۳	۴۹۱۷۱۹	ماهشهر
	1-60				
MH	2-30	MH-2	۳۰۴۶۱۳	۴۹۱۶۷۰	ماهشهر
	2-60				
MH	3-30	MH-3	۳۰۴۶۲۱	۴۹۱۵۵۲	ماهشهر
	3-60				
CHY	1-30	CHY-1	۳۰۲۵۴۷	۴۸۱۰۴	خرمشهر
	1-60				
CHY	2-30	CHY-2	۳۰۴۳۰۴	۴۸۱۷۷۱	خرمشهر
	2-60				
CHY	3-30	CHY-3	۳۰۴۲۸۵	۴۸۱۶۵۳	خرمشهر
	3-60				
ACH	1-30	ACH-1	۳۰۳۸۲۹	۴۸۲۵۷۰	آبادان
	1-60				
ACH	2-30	ACH-2	۳۰۳۶۹۴	۴۸۲۷۹۵	آبادان
	2-60				
ACH	3-30	ACH-3	۳۰۳۴۹۸	۴۸۳۰۸۴	آبادان
	3-60				
ACH	4-30	ACH-3	۳۰۳۴۱۷	۴۸۳۰۷۵	آبادان

### ۳. نتایج و بحث

اجزا کانیایی اصلی حضور دارند. افزون بر این ترکیبات کانیایی آلپیت و موسکوویت-ایلپیت نیز در ۹۰٪ نمونه‌های مورد آزمایش به‌عنوان فاز کانیایی اصلی قابل مشاهده هستند (شکل ۲).

نتایج حاصل از مطالعات کانی‌شناسی نمونه‌های رسوب با استفاده از روش پراش پرتو ایکس در جدول ۲ آورده شده است. داده‌های به‌دست آمده نشان می‌دهد که کانی‌های کلسیت و کوارتز در تمامی نمونه‌های مورد آزمایش به‌عنوان



شکل ۲. الگوی پراش پرتو ایکس نمونه‌های رسوب مورد مطالعه

است. نتایج ارائه شده نشان می‌دهد که پراکنش ذرات رسوبی در مراکز مورد مطالعه با وجود تفاوت نسبی در شرایط محیطی-جغرافیایی، میانگین اندازه‌ای تقریباً مشابهی دارند که این اندازه نیز فراوانی بالای ذرات رس و سیلت را نشان می‌دهد. البته پراکنش رس‌ها در نمونه‌ها نیز دیده می‌شود که این حضور در قریب به اتفاق نمونه‌ها به وضوح قابل مشاهده است. نکته دیگر اینکه؛ مهم‌ترین تمایز در پراکنش دانه‌بندی در سواحل را می‌توان در تغییر اندازه در دانه‌هایی برشمرده که دامنه‌ای در حدود ۱ تا ۲۱ میکرومتر را در بر می‌گیرند (شکل ۳).





همچنین کانی‌هایی مانند دولومیت، در مبحث پایش‌های مکانیک خاک بسیار مؤثر است در فاز اصلی کانی‌شناسی رسوبات برداشتی، وجود دارد. کانی مسکوویت نیز که در تمامی فازهای اصلی وجود دارد، در ۹۰٪ نمونه‌های مورد مطالعه در فاز فرعی حاضر است (جدول ۲).

نتایج حاصل از آنالیز دانه‌بندی لیزری ۱۰ نمونه از رسوبات موجود در سه ساحل مورد مطالعه به روش لیزری، نیز در جدول ۳ آورده شده است (شکل ۳). نمونه‌ها با استفاده از دستگاه تجزیه اندازه ذرات برحسب میکرومتر (۱/۵۳-۰/۰۱ میکرومتر) آنالیز و بر اساس سه استاندارد Q10-Q50-Q90% تعریف شده و اندازه ذرات مشخص شده

جدول ۲. کانی‌شناسی نمونه‌های رسوب‌های برداشت شده از سواحل استان خوزستان

ردیف	شماره نمونه	فاز کانیایی اصلی	فاز کانیایی فرعی	فاز کانیایی کمیاب
1	CHY1-30	کلسیت، کوارتز، آلپیت، موسکوویت-ایلیت	دولومیت، ارتوکلاز، کلریت	ژپس
2	CHY2-60	کلسیت، کوارتز، آلپیت، موسکوویت-ایلیت	دولومیت، ارتوکلاز، کلریت، هالیت	-
3	CHY3-30	کلسیت، کوارتز، آلپیت، موسکوویت-ایلیت	دولومیت، ارتوکلاز، کلریت	ژپس و هماتیت
4	ACH1-30	کلسیت، کوارتز، آلپیت، موسکوویت-ایلیت	دولومیت، ارتوکلاز، کلریت، هالیت	ژپس

ردیف	شماره نمونه	فاز کانیاپی اصلی	فاز کانیاپی فرعی	فاز کانیاپی کمیاب
5	ACH2-60	کلسیت، کوارتز، موسکوویت-ایلیت	آلیت، دولومیت، کلریت، ارتوکلاز	-
6	ACH3-30	کلسیت، کوارتز، آلیت، موسکوویت-ایلیت	دولومیت، هالیت، کلریت، ارتوکلاز	-
7	ACH4-60	کلسیت، کوارتز، آلیت، موسکوویت-ایلیت	دولومیت، هالیت، کلریت، ارتوکلاز	-
8	MH1-30	کلسیت، کوارتز، آلیت، موسکوویت-ایلیت	دولومیت، هالیت، کلریت، ارتوکلاز	-
9	MH2-60	کلسیت، کوارتز، آلیت، موسکوویت-ایلیت	دولومیت، هالیت، کلریت، ارتوکلاز	-
10	MH3-30	کلسیت، کوارتز، آلیت و دولومیت	موسکوویت، هالیت، ارتوکلاز	کلریت



شکل ۳. نمودار تجمعی اندازه رسوبات برداشتی از محدوده‌های ساحلی آبادان (الف)، خرمشهر (ب)، و ماهشهر (ج و د)

به صورت جزئی تر برای ۳ نمونه رسوب خرمشهر، ۴ نمونه رسوب ساحل آبادان (چوئیده) و ۳ نمونه رسوب سواحل ماهشهر محاسبه شد (جدول ۴).

در ادامه نیز شاخص‌های فیزیکوشیمیایی مانند EC و pH برای ۱۰ نمونه رسوب برداشت شده از سواحل جنوب غربی استان خوزستان، تعیین شد. این شاخص‌های فیزیکوشیمیایی،

جدول ۳. نتایج آنالیز اندازه رسوبات ساحلی در خرمشهر، آبادان و ماهشهر

شماره نمونه	منطقه مورد مطالعه	اندازه ذرات (۱-۵۳/۱-۰/۱ میکرومتر)		
		Q10%	Q50%	Q90%
CHY30-1	خرمشهر	۱/۴۱۷	۵/۷۲۳	۱۹/۸۱۴
CHY60-2	خرمشهر	۱/۸۵۹	۶/۵۷۱	۲۰/۶۶۸
CHY30-3	خرمشهر	۱/۲۳۱	۶/۰۵۳	۱۷/۱۱

شماره نمونه	منطقه مورد مطالعه	اندازه ذرات (۱/۵۳-۰/۰۱ میکرومتر)		
		Q10%	Q50%	Q90%
ACH۳۰-۱	آبادان	۱/۶۰۸	۵/۴۸۲	۱۷/۵۲۷
ACH۶۰-۲	آبادان	۱/۹۰۵	۶/۲۹۵	۱۸/۵۱۹
ACH۳۰-۳	آبادان	۱/۵۳۶	۶/۴۷۳	۲۰/۱۶۴
ACH۶۰-۴	آبادان	۱/۱۶۱	۵/۷۵۶	۱۵/۰۸۱
MH۳۰-۱	ماهشهر	۱/۷۳۵	۶/۱۶۹	۱۶/۳۳۶
MH۶۰-۲	ماهشهر	۱/۸۳۹	۶/۰۶۷	۱۷/۲۷۹
MH۳۰-۳	ماهشهر	۱/۸۰۴	۶/۳۹۵	۱۹/۰۸۳

جدول ۴. میزان شاخص‌های فیزیکی شیمیایی برای رسوبات ساحلی مورد مطالعه (لازم به توضیح است که pH واحد ندارد)

Sample	منطقه	EC ( $\mu\text{mho/cm}$ )	pH
CHY۳۰-۱	خرمشهر	۵/۱۵	۶/۹
CHY۶۰-۲	خرمشهر	۱۲/۲	۶/۳
CHY۳۰-۳	خرمشهر	۱۹/۴۴	۷/۴
ACH۳۰-۱	آبادان	۱۴/۱۳	۶/۹
ACH۶۰-۲	آبادان	۱۴/۱۳	۶/۲
ACH۳۰-۳	آبادان	۱۹/۹	۷
ACH۶۰-۴	آبادان	۲۳/۸	۷/۴
MH۳۰-۱	ماهشهر	۱۳/۳۵	۷/۴
MH۶۰-۲	ماهشهر	۱۳/۵۹	۷/۶
MH۳۰-۳	ماهشهر	۱۵/۰۵	۷/۳

این است که سرعت خوردگی آب در شرایط یکسان با افزایش EC افزایش می‌یابد و با افزایش هدایت الکتریکی آب، درجه یونیزاسیون نمک‌های آب کاهش می‌یابد.

یکی از راه‌های ساده تعیین غلظت املاح محلول در آب، اندازه‌گیری هدایت الکتریکی است. آب مقطر یا آب خالص تقریباً هادی جریان الکتریسیته نیست؛ ولی اگر در آب نمک‌های محلول وجود داشته باشد، آب را هادی جریان الکتریسیته می‌کند. هر چه مقدار املاح حل شده در آب بیشتر باشد، قابلیت هدایت الکتریکی نیز افزایش می‌یابد.

واحدهای اندازه‌گیری هدایت الکتریکی در سیستم متریک عبارت‌اند از:

- ✓ موس بر سانتی‌متر که به صورت EC نشان داده می‌شود؛
- ✓ میلی موس بر سانتی‌متر که به صورت ECx۱۰-۳ نشان داده می‌شود؛


هدایت الکتریکی آب<sup>۴</sup> یا کنداکتیویته<sup>۴</sup> آب، معرف قدرت یونی یک محلول برای انتقال جریان برق است. واحد هدایت الکتریکی آب موس بر سانتی‌متر<sup>۵</sup> است. برای بزرگ‌تر شدن و ملموس شدن بهتر این عدد از واحد میکروموس بر سانتی‌متر<sup>۶</sup> استفاده می‌شود. هدایت الکتریکی آب خالص در دمای ۲۵ درجه سلسیوس برابر با ۰/۰۵۶ میکروموس بر سانتی‌متر است. هدایت الکتریکی آب نشان‌دهنده میزان املاح هادی موجود در آب است. واحد هدایت الکتریکی که آن را با EC نیز نمایش می‌دهند و واحد هدایت الکتریکی ویژه<sup>۷</sup> آب میکروموس بر سانتی‌متر است که در سیستم SI با میکرو زیمنس بر سانتی‌متر<sup>۷</sup> نمایش داده می‌شود. اغلب وقتی از واژه "هدایت الکتریکی آب" استفاده می‌شود، منظور همان "هدایت الکتریکی ویژه آب" است. با توجه به این که هدایت الکتریکی رابطه مستقیمی با TDS و نمک‌های محلول در آب دارد، پس اندازه‌گیری آن به منظور کنترل کیفیت آب از اهمیت زیادی برخوردار است. اهمیت پارامتر یادشده در

رسوبات در سه ساحل بررسی شده به ترتیب کمتر از ۸ و ۲۰ است. در نهایت بررسی میزان شاخص‌های اندازه‌گیری شده تأیید می‌کند که رسوب متعلق به ساحل آبادان بیشترین میانگین EC را در میان رسوبات مطالعه شده نشان می‌دهد (شکل ۴). بالا بودن EC در برخی سواحل مورد مطالعه مانند سواحل آبادان نشان می‌دهد که سازندهای منشأ رسوبات مناطق یادشده، از نوع سازندهای تبخیری-نمکی با تمایل سولفات‌هستند. اغلب ترکیب شیمیایی تبخیری در این سواحل احتمال افزایش خوردگی سازه‌های عمرانی را افزایش داده و لزوم بهره‌گیری از مواد تثبیت‌کننده با بنیان ضدسولفات‌ها را دوچندان می‌نماید.

✓ میکرو موس بر سانتی‌متر که به صورت ۶-۱۰ ECx نشان داده می‌شود.

در رابطه با سواحل مورد مطالعه نیز بررسی و تجزیه داده‌های حاصل نشان می‌دهد که EC در نمونه‌های مورد مطالعه در محدوده ۵/۱۵-۳۱/۸ قرار می‌گیرند (جدول ۴) که کمترین میزان EC متعلق به خرمشهر و بیشترین میزان نیز به رسوبات برداشتی از سواحل آبادان تعلق دارد (شکل ۴).

بررسی شاخص pH برای رسوبات مورد پایش نیز نشان از این واقعیت دارد که تمامی رسوبات مطالعه شده دارای pH ۶-۷/۶ هستند که حد نرمالی از اسیدیته را نشان می‌دهد (شکل ۴). بررسی میانگین شاخص‌های مورد مطالعه نیز به خوبی تأیید می‌کند که میانگین اسیدیته و هدایت الکتریکی



شکل ۴. EC و pH رسوبات مورد مطالعه (بالا)، میانگین EC و pH نمونه‌های رسوب به تفکیک مناطق مختلف نمونه‌برداری (پایین)


می‌توان چنین استنباط نمود که کانی‌شناسی این سواحل به طور کلی در سه گروه عمده زیر جای می‌گیرند (شکل ۵):

بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی‌های کانی‌شناسی رسوباتی که از سواحل مختلف گردآوری شده‌اند،



**\* گروه کانیاپی سیلیکات:** این دسته کانیاپی که اغلب در قریب به اتفاق رخدادهای گردوغبار در گوشه و کنار جهان به‌عنوان یکی از اجزاء اصلی و جدایی‌ناپذیر رسوبات ساحلی همواره حضور داشته، در نمونه‌های آزمایش‌شده نیز با حضور کانی کوارتز در ۱۰۰ نمونه نمود یافته است.

**\* گروه کانیاپی کربنات:** کربنات‌ها با دو نماینده اغلب کلسیت و گاهی دولومیت در تمامی نمونه‌های آنالیز شده در فاز اصلی کانیاپی حضور دارند که البته این حضور بیشتر به‌وسیله کلسیت نمایان شده است. فراوانی کانی‌های کربنات به‌مانند کلسیت به‌طور عمده از ترکیب چینه‌شناسی رسوبات، سازنده‌های بالادستی و بستر رودخانه کارون در مناطق مرکزی خوزستان ناشی می‌شود.



شکل ۵. کانی‌شناسی فازهای اصلی، فرعی و کمیاب در سواحل مورد مطالعه

مشابهی نیز نشان می‌دهند. نکته دیگری که در این پژوهش در رابطه با کانی‌شناسی رسوبات، بدان پرداخته شد، پراکنش کانیاپی در مکان‌های مختلف است. در این خصوص نیز پایش نتایج آزمایش‌های کانی‌شناسی نشان داد که پراکنش کانی‌های فاز اصلی و فرعی در رسوبات برداشت‌شده از سواحل شهرهای خرمشهر، آبادان و ماهشهر مشابهت بسیار بالا و تقریباً کاملی را نشان می‌دهد. با عنایت به پراکنش ۱۰۰٪ کانی‌های کربنات به‌مانند کلسیت و دولومیت در رسوبات مورد مطالعه و با توجه به فراوانی بالای کانی هالیت و ژپس که به‌طور میانگین، در ۶۰٪ فاز اصلی کانیاپی رسوبات مورد آنالیز حضور دارند، بنابراین، به‌مانند نتایج تعیین EC، داده‌های حاصل از بررسی‌های کانیاپی نیز تأیید می‌نماید که

**\* گروه کانی‌های رسی:** گروه کانیاپی رس‌ها از جمله اجزایی از رسوبات ساحلی هستند که بیشتر به‌صورت ترکیب غالب در فاز اصلی کانی‌شناسی مناطق مطالعه شده قابل مشاهده بوده‌اند. البته در پژوهش حاضر ترکیبات رسی که کانی ایلیت-موسکوویت و آلیت نمایندگی آن‌ها را در فازهای اصلی کانیاپی بر عهده دارد، در مجموع در ۱۰۰ درصد نمونه‌ها قابل مشاهده هستند. البته باید توجه داشت که تقسیم‌بندی کانی‌های موسکوویت و آلیت در زمره ترکیبات رسی، در قالب تقسیمات مکانیک خاک انجام گرفته است. بدین صورت که تقسیم ذرات در مباحث مهندسی و مکانیک خاک بر اساس اندازه بوده و ذرات کوچک‌تر از ۲ میکرومتر را در گروه رس‌ها جای می‌دهد و بیشتر رفتارهای مکانیکال

رسوبات مورد مطالعه شده یافت نشد. شایان توجه است که در مطالعات میدانی و آماده‌سازی نمونه‌ها نیز خرده‌های اسکلتی مانند صدف در مقیاس قابل توجه یافت نشد.

در این راستا، نتایج کانی‌شناسی بررسی شده در مطالعه [۱۸]، نشان داد که کانی‌های آواری سازنده رسوبات، شامل کوارتز، فلدسپار، مسکوویت، پیروکسن و کانی‌های رسی کائولینیت، کلریت، مونتوریلونیت، ایلیت، پالیگورسکیت است. کانی‌های شیمیایی و بیوشیمیایی بیشتر شامل کلسیت، دولومیت و آراگونیت است. مقایسه داده‌های حاصل از پژوهش حاضر با مطالعه [۱۸]، نشان داد که کانی کلسیت و کانی‌های رسی را می‌توان از کانی‌های غالب در سواحل دانست. در طرف مقابل، فراوانی بالای کانی‌های سیلیکاته مانند کوارتز در مقایسه با رسوبات ساحلی خرمشهر، آبادان و ماهشهر با سواحل خلیج فارس [۱۸] را می‌توان ناشی از میزان بالای سیلیکات‌ها در سازندهای بالادست و ماهیت رودخانه‌ای سواحل مورد مطالعه دانست.


در این راستا باید توجه داشت که عواملی از قبیل شاخص‌های مورفولوژیکی، اقلیمی و اقیانوس شناختی تعیین‌کننده رسوب‌گذاری و تخریب آواری رسوبات در خلیج فارس و سواحل تابعه هستند [۱۹]؛ بنابراین تا حدود زیادی ویژگی‌های رسوب‌شناختی در سواحل خلیج فارس متفاوت‌تر از سواحل حوضه‌های رودخانه‌ای است. البته تصاویر میکروسکوپی نمونه‌های جمع‌آوری شده، نشان‌دهنده فراوانی رسوبات با ریخت‌شناسی کوچک است. البته افزون بر اشکال بیان شده، اشکال متنوع دیگری از قبیل ساختارهای غیرکروی، نامنظم، منشوری و لوزی شکل، از مهم‌ترین ریخت‌شناسی‌های موجود در رسوبات مورد مطالعه هستند. همچنین در این باب می‌توان تجمعات آگرگاتی و صفحه‌ای (شاخص کائولینیت) را به کانی‌های رسی، اشکال صفحه‌ای را به بلورهای کلسیت (شکل ۶) و ریخت‌شناسی منشوری-لوزی را به کانی‌های تبخیری نسبت داد (شکل ۶).

در نظر داشتن افزایش احتمال خوردگی در سازه‌های عمرانی مستقر در سواحل، از الزامات است. افزون بر سازندهای تبخیری نظیر گچساران که به‌عنوان یکی از منشأهای رسوبات پایین‌دستی در سواحل جنوب و جنوب‌غربی خوزستان مورد توجه است، به احتمال فراوان، ترکیبات تبخیری موجود در آب دریا که با رسوبات ساحلی در تماس هستند را می‌توان از دلایل افزایش فراوانی کانی‌هایی نظیر ژپس و هالیت در رسوبات دانست. در این راستا می‌توان به‌منظور کاهش پتانسیل خوردگی و تخریب بتن با ترکیبات تبخیری-سولفاته موجود در رسوبات، از روش‌های تثبیت و بهبود کیفیت با اساس سیمان-آهک یا سیمان-سیلیس بهره گرفت. در رابطه با ترکیب سیمان مورد استفاده نیز می‌توان سیمان ضد سولفاته یا سیمان آهنی را پیشنهاد نمود. همچنین بهره‌گیری از افزودنی‌هایی مانند میکروسیلیس نیز اثرگذار خواهد بود.

افزون بر بررسی‌های پراش پرتو ایکس که به‌منظور مطالعه کانی‌شناسی رسوبات ساحلی گردآوری شده، انجام گرفت، ریزریخت‌شناسی سواحل مورد مطالعه در شهرهای خرمشهر، آبادان و ماهشهر نیز با روش میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. نکته‌ی قابل‌توجهی که به‌هنگام پایش شاخص‌های فیزیکی رسوبات باید بدان توجه داشت، این مهم است که ترکیب کانی‌شناسی و تا حدودی ریخت‌شناسی رسوبات، متأثر از زمین‌شناسی مناطق مورد پایش است.

بر اساس پایش‌های آزمایشگاهی انجام پذیرفته در این باب، رسوبات مورد مطالعه از منظر ریخت‌شناسی طیف متنوعی از اشکال و رنگ‌ها را در بر می‌گیرند. در رابطه با ریخت‌شناسی رسوبات در نواحی مورد پایش، باید بدین مهم توجه داشت که در عبارات با کانی‌شناسی غالب کلسیت، کوارتز و هالیت، اغلب اشکال کروی و بلوری غالب هستند (شکل ۶).

بر اساس بررسی‌های انجام شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی، کانی‌های کلسیت دارای فراوانی بالایی هستند. با توجه به احتمال منشأ بیولوژیک کلسیت در رسوبات ساحلی، اما تصاویری از خرده‌های اسکیت جانداران آبی در میان



شکل ۶. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از بلورهای رسوبات (الف، ب، ج و د)؛ بلورهای رسی (ر، ز)؛ کلسیت (ک) و تبخیری (گ)


امر سبب افزایش بازدهی روش‌های تثبیت می‌شود. افزون بر این مورفولوژی صفحه‌ای کانی‌های کلسیت نیز موجب افزایش بهره‌وری از ریخت‌شناسی کروی رس‌ها در مقوله تثبیت سواحل شده است.

غالبیت دانه‌بندی کروی که ناشی از وفور ریخت‌شناسی کانی‌های رسی است، نشان‌دهندهٔ جورشدگی مناسب سواحل مورد مطالعه در بحث بهره‌گیری از روش‌های تثبیت است. همچنین ریزمورفولوژی کروی در این مناطق، اختلاط رسوبات ساحلی با مواد تثبیت‌کننده را تسهیل می‌کند، که این

(زیرخط 10% Q) است و 50% Q میانگین میانه بوده و بیانگر ذرات کوچکتر از 50% و 90% Q مبین توزیع ذرات کوچکتر از 90% است [۲۲]. نتایج ارائه شده نشان می‌دهد که پراکنش ذرات رسوبی در مراکز پایش شده با وجود تفاوت نسبی در شرایط محیطی - جغرافیایی، دارای میانگین اندازه‌ای تقریباً مشابهی هستند که این اندازه نیز فراوانی بالای ذرات رس و سیلت را نشان می‌دهد. البته پراکنش رس‌ها در نمونه‌ها نیز دیده می‌شود که این حضور در قریب به اتفاق نمونه‌ها به وضوح قابل مشاهده است. نکته دیگر اینکه مهم‌ترین تمایز در پراکنش دانه‌بندی منطقه را می‌توان در تغییر اندازه دانه‌هایی برشمرده که دامنه‌ای در حدود ۱ تا ۲۱ میکرومتر را در بر می‌گیرند (شکل‌های ۷).

دانه‌بندی یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین ویژگی ذرات رسوبی است که در فرسایش و تثبیت سواحل مؤثر است. تحلیل اندازه دانه، ابزار مهمی برای طبقه‌بندی محیط‌های رسوبی است. محاسبه آماری در این زمینه می‌تواند قابل توجه باشد اما فرایند آن دشوار است. بنابراین عرضه کردن تحلیل اندازه دانه نشانه مهمی در منشأ رسوب، تاریخچه انتقال و شرایط فرسایش است [۲۰ و ۲۱].

از طرفی، دانه‌بندی رسوبات نیز از شاخص‌هایی است که نقش مهمی در بهبود شاخص‌های عمرانی - مکانیکال سواحل دارد، بنابراین بررسی این پارامتر نیز اهمیت زیادی دارد. به منظور بررسی دانه‌بندی رسوبات سه استاندارد Q10-Q50-Q90 مدنظر است. در این سه استاندارد 10% Q بیانگر مد بوده که به معنای میزان ذراتی است که کوچکتر از 10% /




شکل ۷. نمودار Q10-Q50-Q90 در رسوبات مورد مطالعه

با میانگین تقریبی ۱۹ میکرومتر، پراکنش دانه‌بندی یکسانی را نشان می‌دهند. بر اساس [۲۳]، منشأ رسوبات ساحلی این مناطق را اغلب سازندهای آهکی تبخیری و ماسه‌های کوارتزی مرکز و شمال خوزستان تشکیل می‌دهند؛ بنابراین دلیل اصلی شباهت دانه‌بندی در سواحل خرمشهر و آبادان را می‌توان ناشی از مسافت مشابه انتقال رسوبات، دبی و سرعت جریان مشابه در رودخانه دانست. از سوی دیگر میانگین حداکثری دانه‌بندی در سواحل ماهشهر با میانگین اندازه تقریبی ۱۷ میکرومتر، مبین ریزدانه بودن رسوبات در سواحل این منطقه

بررسی نتایج آنالیز دانه‌بندی نشان می‌دهد که میانگین اندازه و پراکنش رسوبات ساحلی در سه منطقه مورد مطالعه، الگوی مشابهی را نشان می‌دهد (شکل ۸). همچنین بررسی میانگین Q10-Q50-Q90 در رسوبات مورد مطالعه نشان می‌دهد که میانگین دانه‌بندی در مناطق مختلف بسیار مشابه است و روند تقریباً یکسان را از Q10 تا Q90 نمایش می‌دهند (شکل ۸). البته به صورت جزئی تر و به منظور تفکیک سواحل از منظر منشأ دانه‌بندی رسوبات، بررسی میانگین حداکثری رسوبات (Q90%) نشان می‌دهد که رسوبات سواحل خرمشهر و آبادان

مصب خلیج فارس، ته‌نشینی ذرات درشت و متوسط دانه در مسیر جریان دانست.


است که این امر را می‌توان ناشی از مسافت طولانی انتقال رسوبات و غالیته ذرات ریزدانه، گسترده‌گی بستر رودخانه در



شکل ۸ نمودار میانگین Q10-Q50-Q90 به تفکیک در رسوبات خرمشهر (الف)، آبادان (ب) و ماهشهر (ج). مقایسه میانگین Q10-Q50-Q90 در سواحل خرمشهر، آبادان و ماهشهر (د)

در کل بررسی محدوده غالب دانه‌بندی رسوبات در سه منطقه خرمشهر، آبادان و ماهشهر تأیید می‌کند که رسوبات در نواحی مورد پایش در بازه کوچک‌تر از ماسه ریزدانه قرار می‌گیرند که این امر نشان می‌دهد که بهره‌گیری از مواد تثبیت‌کننده با دانه‌بندی متوسط و درشت به احتمال فراوان بازده بهتری را داشته باشد. همچنین یکسان بودن تقریبی رنج دانه‌بندی در سواحل مورد بررسی، نشان از جورشدگی بالای رسوبات با مواد تثبیت‌کننده‌ای نظیر میکروسیلیس و سیمان-آهک دارد.

در نهایت با توجه به اهمیت مطالعه عمقی رسوبات ساحلی در نیمرخ‌های عمودی به منظور بررسی تغییرات شاخص‌های فیزیکوشیمیایی در سواحل مورد پایش، دانه‌بندی رسوبات در سه ساحل خرمشهر، آبادان و ماهشهر در دو عمق ۳۰ و ۶۰ سانتی متری با یکدیگر مقایسه شدند. بررسی‌های انجام‌شده نشان از این واقعیت دارند که محدوده دانه‌بندی رسوبات مورد مطالعه، در اعماق مختلف مشابهت بسیار بالایی با یکدیگر دارند (شکل ۹).



شکل ۹. میانگین Q10-Q50-Q90% در رسوبات متعلق به اعماق مختلف در سواحل خرمشهر (الف)، آبادان (ب) و ماهشهر (ج)

✓ پراکنش ۱۰۰٪ کانی‌های کربناته مانند کلسیت و دولومیت، فراوانی بالای کانی‌های هالیت و ژینس، همچنین بالا بودن میزان EC، احتمال خوردگی در سازه‌های عمرانی را افزایش می‌دهد. در این راستا می‌توان به منظور کاهش پتانسیل خوردگی و تخریب بتن با ترکیبات تبخیری-سولفات‌ها موجود در رسوبات، از روش‌های تثبیت و بهبود کیفیت با اساس سیمان-آهک یا سیمان-سیلیس، همچنین سیمان ضدسولفات یا سیمان آهنی بهره گرفت؛

✓ ریزمورفولوژی کروی در این مناطق، اختلاط رسوبات ساحلی با مواد تثبیت‌کننده را تسهیل می‌کند که این امر سبب افزایش بازدهی روش‌های تثبیت می‌شود. افزون بر این مورفولوژی صفحه‌ای کانی‌های کلسیت نیز موجب افزایش بهره‌وری از ریخت‌شناسی کروی رس‌ها در مقوله تثبیت سواحل شده است.

#### ۴. نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از تحقیق حاضر را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

✓ EC در نمونه‌های مورد مطالعه در محدوده ۵/۱۵-۳۱/۸ قرار می‌گیرند که کمترین میزان EC متعلق به خرمشهر و بیشترین میزان نیز به رسوبات برداشتی از سواحل آبادان تعلق دارد؛

✓ بالا بودن EC در برخی سواحل مورد مطالعه مانند سواحل آبادان نشان می‌دهد که سازندهای منشأ رسوبات مناطق یادشده، از نوع سازندهای تبخیری-نمکی با تمایل سولفات‌ها هستند که احتمال افزایش خوردگی سازه‌های عمرانی را افزایش می‌دهد؛

✓ کانی‌شناسی سواحل به صورت کلی در سه گروه عمده کربنات، سیلیکات و رسی جای می‌گیرند؛

کنگره ملی مهندسی عمران؛ ۱۳۹۳ اردیبهشت ۶-۷؛ سمنان، ایران.

[۷] روح‌بخشان آرمین، کلاتری بهزاد. تثبیت خاک رس با آهک و پودر ضایعات سنگی. نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر، مهندسی عمران و محیط‌زیست. ۱۳۹۵؛ ۴۸(۴): ۴۲۹-۴۳۸.

[۸] سلطان نژاد خالد، رئیسی استبرق علی، عبدالهی بیک جمال، امیدی محمدحسین. بهسازی خاک در برابر رگاب با استفاده از الیاف مصنوعی. تحقیقات آب و خاک ایران. ۱۳۹۲؛ ۴۴(۳): ۳۶۳-۳۶۹.

[۹] عاطفی فر مسعود، خیری مسعود، داودی سعید، آزاد فلاح علی، بهنیا سعید. مروری اجمالی بر مهم‌ترین روش‌های بهسازی و تثبیت خاک‌های مختلف. ارائه شده در: دومین کنفرانس و همایش بین‌المللی مهندسی عمران، معماری، برنامه‌ریزی شهری و محیط پایدار؛ ۱۳۹۵ خرداد ۱۳؛ ترکیه، استانبول.

[۱۰] قاسمی اسفندیار، سلطانی امیر، رئیسی استبرق علی. امیدی محمدحسن. بررسی آمار و آزمایشگاهی بهسازی یک خاک رس با استفاده از افزودنی شیمیایی. تحقیقات آب و خاک ایران. ۱۳۹۵؛ ۴۷(۱): ۱۱۹-۱۲۸.

[۱۱] مرندی سیدمحمد، صفاپور پرویز. تثبیت لایه اساس با استفاده از تکنولوژی نوین سیمان و امولسیون (مطالعات موردی احداث راه اصلی دوغانرون - هرات افغانستان). پژوهشنامه حمل و نقل. ۱۳۹۲؛ ۳(۲): ۱۲۳-۱۴۰.

[۱۲] تیموری اسمعیل، تیموریان سری موسی. تثبیت خاک و مصالح شنی با آهک در طرح روسازی. ماهنامه بین‌المللی راه و ساختمان. ۱۳۹۳؛ ۹۷(۱): ۱۲-۱۹.

[۱۳] طاهرخانی حسن. بررسی و مقایسه مقاومت فشاری خاک‌های رسی تثبیت‌شده با سیمان، آهک و نانوپلیمر CBRPL US. مجله علمی-پژوهشی عمران مدرس. ۱۳۹۵؛ ۱۶(۴): ۱۶۱-۱۷۳.

✓ در کل بررسی محدوده غالب دانه‌بندی رسوبات در سه منطقه خرمشهر، آبادان و ماهشهر تأیید می‌کند که رسوبات در نواحی مورد پایش در بازه کوچک‌تر از ماسه ریزدانه و به‌صورت جزئی‌تر در زیرگروه رس و سیلت قرار می‌گیرند که این امر نشان می‌دهد که بهره‌گیری از مواد تثبیت‌کننده با دانه‌بندی متوسط و درشت به احتمال فراوان بازده بهتری را داشته باشد. افزایش دانه‌بندی ریز در رسوبات ساحلی در خوزستان را می‌توان به غالب بودن ترکیبات تبخیری و کربناته و مقاومت کمتر این کانی‌ها در برابر خردشدگی و کاهش اندازه نسبت داد.

## مراجع

[1] Bhattacharja SA, Bhattya JI, Todres HA. Stabilization of clay soils by Portland cement or lime—a critical review of literature. PCA R&D Serial. 2003; 60(1):124-33.

[2] Moh ZC. Reactions of soil minerals with cement and chemicals. Highway Research Record. 1965; 86(1): 1-13.

[۳] مقدس نژاد فریدون، مدرس امیر. تثبیت خاک با استفاده از سیمان آب‌زدا جهت استفاده در پروژه‌های راه‌سازی. نشریه مهندسی عمران امیرکبیر. ۱۳۸۹؛ ۴۲(۱): ۵۵-۶۳.

[۴] طاهر خانی حسن، سلامی حامد. مقایسه تثبیت‌کننده‌های آهک و سیمان و CBR PLUS برای خاک رس. [یادداشت پژوهشی]. مهندسی حمل و نقل. ۱۳۹۲؛ ۵(۲): ۲۷۴-۲۶۳.

[۵] اوحدی وحیدرضا، امیری محمد. حمیدی صلاح‌الدین. بهسازی خاک‌های واگرا با آهک با نگرش ویژه به کاهش شدت قله‌های اصلی کانی‌های رسی در پردازش پرتوایکس. مجله علمی-پژوهشی عمران مدرس. ۱۳۹۳؛ ۱۴(۲): ۱۳-۲۵.

[۶] باقر نادری سید محمدباقر، بازیار محمدحسین، روشن ضمیر محمدعلی. بررسی الیاف و چسب‌های پلیمری روی خواص مکانیکی خاک. ارائه شده در: اولین

- [21] Bui EN, Mazzullo JM, Wilding LP. Using quartz grain size and shape analysis to distinguish between Aeolian and fluvial deposits in the Dallol Bosso of Niger (West Africa). *Earth Surface Processes and Landforms*. 1989;14(2):157-66.
- [22] Ghiasi khalaf R. Distribution and geochemical source of street dust in Asaluyeh petrochemical complex (one of the petrochemical complex in Asaluyeh) [dissertation]. Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz; 2016.
- [۲۳] زراسوندی علیرضا. ارزیابی زیست محیطی پدیده گردوغبار در استان خوزستان- فاز اول. اهواز: سازمان محیط زیست استان خوزستان؛ ۱۳۸۸ بهمن ماه. ۳۵۰ صفحه.
- [14] Zarasvandi A, Carranza EJ, Moore F, Rastmanesh F. Spatio-temporal occurrences and mineralogical-geochemical characteristics of airborne dusts in Khuzestan Province (southwestern Iran). *Journal of geochemical exploration*. 2011; 111(3):138-51.
- [15] Fandrich R, Gu Y, Burrows D, Moeller K. Modern SEM-based mineral liberation analysis. *International Journal of Mineral Processing*. 2007; 84(1-4):310-20.
- [16] Ersoy O. Surface area and volume measurements of volcanic ash particles by SEM stereoscopic imaging. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*. 2010;190 (3-4):290-6.
- [17] Yao N, Wang ZL, editors. *Handbook of microscopy for nanotechnology*. 2nd ed. Boston: Kluwer academic publishers; 2005. p. 119-62.
- [۱۸] لک راضیه، تقی زاده مجتبی. بررسی رخساره های رسوبی هولوسن و تعیین نرخ رسوب گذاری در شمال خاور خلیج فارس (مطالعه موردی: جنوب بندرعباس). *مجله علمی پژوهشی علوم زمین*. ۱۳۹۳؛ ۹۴(۳):۱۸۳-۱۹۲.
- [19] Purser B.H. *The Persian Gulf: Holocene Carbonate Sedimentation and Diagenesis in a Shallow Epicontinental Sea*. 1st edition. Tehran: geoscience publishers; 1973. p. 351-427.
- [20] Ward WC. Brazos River bar: A study in the significance of grain-size parameters. *Journal of Sedimentary Research*. 1957; 27(1):3-26.

### پی نوشت

1. X Ray Diffraction (XRD)
2. Scanning Electron Microscope (SEM)
3. Laser Particle Sizer (LPSA)
4. Electrical conductivity
5. mho/cm
6.  $\mu\text{mho/cm}$
7.  $\mu\text{Siemens/cm}$